

|                                                                                    | CARACTERISTICAS TECNICAS<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS                                                                                                                              | NORMA<br>NORMATIVE                                                   | VALOR NORMA / VALUE<br>OF NORMATIVE                                                                                                                                                                  | VALOR MEDIO AVERAGE<br>VALUE         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | DIMENSIONALES<br>DIMENSIONAL                                                                                                                                                       | ISO 10545-2                                                          | S > 410                                                                                                                                                                                              |                                      |
|    | Longitud y Anchura<br>Length & Width                                                                                                                                               |                                                                      | ±0,6%                                                                                                                                                                                                | ±0,2%                                |
|    | Espesor<br>Thickness                                                                                                                                                               |                                                                      | ±5%                                                                                                                                                                                                  | ±1,9%                                |
|    | Rectitud de lados<br>Straightness of sides                                                                                                                                         |                                                                      | ±0,5%                                                                                                                                                                                                | ±0,2%                                |
|    | Ortogonalidad<br>Orthogonality                                                                                                                                                     |                                                                      | ±0,6%                                                                                                                                                                                                | ±0,2%                                |
|    | Planitud<br>Flatness                                                                                                                                                               |                                                                      | C.C. ±0,5%<br>C.L. ±0,5%<br>A. ±0,5%                                                                                                                                                                 | C.C. ±0,2%<br>C.L. ±0,2%<br>A. ±0,2% |
|    | Absorcion agua<br>Water absorption                                                                                                                                                 | ISO 10545-3                                                          | ±0,5%                                                                                                                                                                                                | ≤0,1%                                |
|   | FLEXION<br>BENDING STRENGHT                                                                                                                                                        | ISO 10545-4                                                          | >35N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                 | ≥35 N/mm <sup>2</sup>                |
|  | HELADA<br>FROST RESISTANT                                                                                                                                                          | ISO 10545-12                                                         | Exigida / Requested                                                                                                                                                                                  | Resiste<br>Resistant                 |
|  | CUARTEO<br>CRAZING                                                                                                                                                                 | ISO 10545-11                                                         | Exigida / Requested                                                                                                                                                                                  | Resiste<br>Resistant                 |
|  | CHOQUE TERMICO<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE                                                                                                                                         | ISO 10545-9                                                          | Declarar resultado / Declared Result                                                                                                                                                                 | Resiste<br>Resistant                 |
|  | ABRASION<br>SURFACE ABRASION REISTANCE                                                                                                                                             | ISO 10545-7                                                          | Declarar resultado / Declared Result                                                                                                                                                                 | No Aplica<br>Not Applicable          |
|  | RAYADO<br>SCRATCH RESISTANCE                                                                                                                                                       | UNE 67101                                                            | Declarar resultado / Declared Result                                                                                                                                                                 | 8                                    |
|  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>STAIN RESISTANCE                                                                                                                                      | ISO 10545-14                                                         | Minimo clase 3<br>Min. Class 3                                                                                                                                                                       | 5                                    |
|  | RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE<br>Acido clorhídrico / Hydrochloric Acid 3%<br>Acido clorhídrico / Hydrochloric Acid 18%<br>Hipoclorito sódico / Sodium hypochlorite 13% | ISO 10545-13                                                         | Minimo GB<br>Min GB                                                                                                                                                                                  | GLA<br>GHA<br>GA                     |
|  | DESLIZAMIENTO<br>ANTI-SLIP                                                                                                                                                         | UNE ENV12633<br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ANSI A137.1<br>AS/NZS 4586 | Declarar resultado / Declared Result<br>Declarar resultado / Declared Result<br>Declarar resultado / Declared Result<br>Declarar resultado / Declared Result<br>Declarar resultado / Declared Result | No Aplica<br>Not Applicable          |

Para baldosas de porcelanico, grupo BIa (E≤0,5%)